



CM 406

RESISTENZA, LUNGA LAVORABILITA'



CARATTERISTICHE TECNICHE

CM 406 è un adesivo di colore bianco premiscelato a secco, formulato con una miscela di inerti calcarei, di sabbie silicee pregiate, in equilibrata curva granulometrica, legati da Cemento Bianco e speciali additivi che ne migliorano la lavorabilità, l'adesione e le resistenze meccaniche. Un'attenta miscelazione conferisce al prodotto uno scivolamento verticale nullo, ottime caratteristiche meccaniche, elevate resistenze allo strappo, eliminando quindi tutte le possibilità di distacco e conferendo una buona permeabilità al vapore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Polvere	
Colore	Bianco	
Peso specifico	1450 kg/m ³	UNI EN 1015-6
Granulometria inerti	0 ÷ 0,6 mm	UNI EN 1015-1
Rapporto acqua	0,22 lt/kg	UNI EN 1015-18
Lavorabilità	> 3h a 20° C	UNI EN 1015-9
Resistenza a Temperature	Comprese tra i -30°C ai +90°C	
Stuccature a parete	dopo 12 h	
Stuccature a pavimento	dopo 24 h	
Pedonabilità	dopo 24 h	
Resistenza alla Trazione a 28 gg.	2 N/mm ²	UNI EN 1348
Resistenza a Compressione a 28 gg.	15 N/mm ²	UNI EN 1348
Resistenza a Flessione a 28 gg.	6 N/mm ²	UNI EN 1348
Tempo di apertura 30'	UNI EN 1348	
Resistenza agli Acidi	Discreta	

CAMPI D'IMPIEGO

CM 406 è un adesivo bianco extra plus di altissima qualità a scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa sia interno che esterno di rivestimenti e pavimenti ed in sovrapposizione di gres porcellanato, di marmi e/o pietre naturali e di materiali inassorbenti di grandi dimensioni e di mosaici.

METODO APPLICATIVO

CM 406 va impastato con agitatore meccanico a basso numero di giri con un rapporto acqua di lt 6 a sacco da kg 25. Far riposare l'impasto così ottenuto, avendo cura di rimescolare prima di applicare.

CM 406 va steso preferibilmente con spatola dentata avendo cura di aver pulito preventivamente da polveri, sporco, oli, grassi, cere ecc. Si prosegue quindi alla posa delle parti esercitando una leggera pressione in modo che tutta la superficie venga a perfetto contatto con il collante.

CM 406 formulato con Cemento Bianco ad alta resistenza, idoneo per lavori ove è richiesta una fuga di colore chiaro ed in particolare bianco.

PRECAUZIONI

CM 406 è un prodotto nocivo solo per ingestione e contatto con gli occhi, pertanto si raccomanda durante le fasi di lavorazione di usare mascherine ed occhiali, alla fine delle lavorazioni pulire accuratamente l'attrezzatura con acqua.

Conforme alla Norma UNI EN 12004/1348 "C2TE S1"

Consumi	5 kg/m ²
Confezioni	Sacchi da 25 kg, in pallet da 1500 kg
Stoccaggio	Sei mesi in ambienti asciutti