



IDRO-ALUMINIUM

Vernice alluminio all'acqua per la protezione di membrane bituminose

Prodotto di qualità extra, elastico, dotato di ottimo potere coprente. Grazie alla sua formulazione bilanciata, IDRO-ALUMINIUM protegge le superfici delle membrane bituminose impermeabili dagli agenti atmosferici e, cosa importantissima, dall'eccessivo riscaldamento delle superfici.

CAMPI D'IMPIEGO

Protezione dei manti e coperture bituminose dall'aggressione dei raggi U.V.

MODO D'IMPIEGO

- pulire bene le superfici da trattare con spazzolatura (se molto sporco procedere ad idrolavaggio).
- prima dell'uso mescolare manualmente (non usare agitatori meccanici) in modo accurato il prodotto nel secchio fino a quando diventa omogeneo.
- IDRO.ALUMINIUM è pronto all'uso pertanto non necessita di essere diluito.
- applicare con pennello, rullo, spazzolone o a spruzzo airless in una o due mani in giornate di bel tempo su superfici perfettamente asciutte.

DATI TECNICI

Aspetto: brillante, semi-lucido

Solvente: acqua

Contenuto secco: 23% ±1

Tipo di alluminio: leafing

Temperatura di applicazione: +5°C +35°C

Tempo di essiccazione a 20°C -fuori polvere: 60-90 min

Tempo di attesa tra la 1° e la 2° mano (a 20°C): 12-24 ore

Tempo di essiccazione totale (a 20°C): 12-24 ore circa a seconda dello spessore applicato.

Pulizia attrezzi: con acqua quando il prodotto è ancora fresco; con diluente sintetico o nitro quando è secco

CONSUMO

Circa 0,100-0,150 kg/mq/mano (il consumo può variare a seconda dell'assorbimento delle superfici)

AVVERTENZE

- Prima di applicare la vernice, attendere 6 mesi dalla stesura delle guaine bituminose applicate a caldo e 3 mesi per le guaine applicate a freddo.
- Applicare in giornate di bel tempo con temperature comprese tra +5°C e +35°C.
- Non applicare il prodotto su coperture surriscaldate perché il film della vernice essicherebbe troppo velocemente non garantendo più una buona adesione al supporto.
- Se applicato su guaine di bitume accoppiate a un pacchetto isolante, potranno formarsi nel tempo delle cavillature superficiali che non pregiudicheranno però l'impermeabilizzazione.
- In estate applicare la vernice nelle ore fresche della giornata.
- Non applicare con rischio di pioggia imminente, gelate notturne, nebbia fitta.
- Non utilizzare su superfici soggette a ristagni d'acqua; predisporre le pendenze necessarie.

CONFEZIONI

Secchi da 5-18 kg

Scheda tecnica 072016