

Scheda tecnica:

PAGANOGUM

Descrizione

PAGANOGUM è una guaina liquida impermeabilizzante elastomerica monocomponente all'acqua, con un'eccellente elasticità, è riempitiva e di finitura opaca.

Di facile applicazione su *mattonelle, guaina bituminosa, asfalto minerale, asfalto stradale, terrazzi, balconi, coperture in cemento e calcestruzzo, fibrocemento o per incapsulare eternit o strutture in amianto, lamiera zincata e lamiere grecate da copertura, tegole, mattoni, superfici come legno ecc..*

Le caratteristiche principali del prodotto sono:

- ✓ Ottimo potere impermeabilizzante
- ✓ Eccellente elasticità
- ✓ Buona resistenza alle alte temperature (risulta appiccicosa in estate)
- ✓ Ottima resistenza ai raggi U.V
- ✓ Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- ✓ Pedonabile
- ✓ Riempitiva



Caratteristiche tecniche

- ✓ **Peso specifico medio**
1,250 - 1380 kg/lt in funzione del colore
1,020 -1 050 kg/t colore Alluminio
- ✓ **Resa**
6- 8 mg/ per mano
- ✓ **Percentuale in peso del secco resina sul secco totale**
40%
- ✓ **Copertura**
Ottima
- ✓ **Riempimento**
Ottimo
- ✓ **Aspetto del film**
Bianco, grigio, rosso, verde, nero (Opaco) Alluminio (Leggermente satinato)
- ✓ **Resistenza agli agenti atmosferici**
Ottima
- ✓ **Conservazione**
In confezione ben chiusa
- ✓ **Applicazione**
Pennello o rullo



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

GUAINA BITUMINOSA vecchie o nuove, usurate e non, con o senza vernice

- ✓ Procedere all' applicazione di una mano di **PRIMER S** (isolante consolidante a solvente)
- ✓ Procedere all' applicazione di due mani di **PAGANOGUM** secondo le indicazioni riportate sopra.

MATTONELLE:

- ✓ Spazzolare per rimuovere ogni traccia di polvere, altre incoerenze presenti.
- ✓ Applicare due mani di **PAGANOGUM** secondo le indicazioni riportate sopra.

COPERTURE: LAMIERA ZINCATA E LAMIERE GRECATE

- ✓ Lavare la superficie con acqua e detersivo utilizzando una spugna abrasiva o uno spazzolone, in modo da graffiare tutta la superficie. Se sulla superficie sono presenti punti di ruggine, trattare questi punti con un idoneo fondo antiruggine.
- ✓ Procedere all'applicazione di due mani di **PAGANOGUM** secondo le indicazioni riportate sopra.

TEGOLE:

- ✓ Lavare la superficie con acqua utilizzando un idropulitrice in modo da eliminare polvere, muschio, alghe, efflorescenze, residui friabili e vecchie pitture non aderenti, lasciare asciugare perfettamente la superficie.
- ✓ Procedere all'applicazione di una prima mano diluita al 20% in volume con acqua
- ✓ Procedere all'applicazione di due mani di **PAGANOGUM** secondo le indicazioni riportate sopra.



AVVERTENZE

Il termine 'calpestabile' indica che il rivestimento è idoneo al traffico pedonale.

Diluizione: Utilizzare le percentuali di diluizione consigliate per garantire una corretta applicazione e distensione del prodotto.

Temperatura del Supporto: Applicare solo su supporti con una temperatura superiore di almeno 3°C rispetto al punto di rugiada.

Condizioni Ambientali: Applicare tra 10°C e 35 °C, con umidità relativa massima dell'85%.

Preparazione della Superficie: Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta e priva di parti incoerenti.

Resa Variabile: La resa può variare in base alla porosità e alla tipologia del supporto.

Luce Solare: Evitare l'applicazione sotto luce diretta del sole

Durata di conservazione: 24 mesi dalla data di confezionamento, in confezione originale, integra e sigillata, tra 5 °C e 35 °C, al riparo da gelo, umidità e luce solare diretta. Una volta aperto, utilizzare entro 12 mesi. Oltre il periodo indicato la conformità deve essere verificata mediante prova preliminare.

Le informazioni tecniche riportate in questa scheda sono il risultato di prove di laboratorio e di esperienze pratiche che non comportano alcuna responsabilità ulteriori informazioni in merito al corretto ciclo applicativo ai nostri tecnici. da parte nostra non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile chiedere

Versione N.10 Febbraio 26

